



Forro Exterior FURNAS

EN 14915:2013 +A1 2019



CARACTERÍSTICAS		ACABAMENTOS
Espécie:	Criptoméria japónica	Madeira crua sem mais proteção.
Secagem:	14 - 16%	Com Tratamento incolor anti Xilófagos para classe 3.1 (UN 335-2). Garantia de 10 anos.
Qualidade:	1ª Escolha, percentagem de borne reduzido, menos nós (fixos e/ou preenchidos com taco de madeira).	Com Tratamento e Pintura Especial.
Estado da Superfície:	Calibrada.	
Perfil:	Lâmina dupla de encaixe Macho/Fêmea. Largura otimizada para performance exterior. Arestas boleadas para maximização de durabilidade de pintura.	Com Acabamento Rustico Anti-aging (tratamento e pintura para envelhecimento natural).
Topos:	Retestados ou Macheados.	
DIMENSÕES		UTILIZAÇÃO
Secção:	20x 130 mm úteis (145mm total).	Revestimento Exterior ou Interior.
Comprimentos:	2,15 ; 2,55 e 2,95m	Colocação Horizontal e/ou Vertical.
Acondicionamento:	Plastificado por conjunto de 9 laminas em paletes cintadas e protegidas nas extremidades com ângulos de proteção.	1 Parafuso ou prego em aço inox por sarrafo com espaçamento máximo de 60 cm.
OBSERVAÇÕES		
(*) Na colocação Vertical deverá ser efetuada proteção das extremidades superiores ou selagem dos Topos Instalação de uma estrutura de sarrafos cruzada para permitir uma boa ventilação.		

